



V 3

**Afdichtingmembraan voor residentieel, commercieel
en industrieel gebruik.**

PRODUKT

V 3, een membraan op basis van gemodificeerd gedistilleerd bitumen met glasvlies inlage, is afgewerkt aan boven en onderzijde met een geprofileerde FLAMINA film of talk/zand – afstrooiing.

TOEPASSING

V 3 wordt gebruikt in meerlaags afdichtingssysteem als onderlaag of dampscherm onder isolatieplaten/rollen voor klimaatklasse E2 en E3.

PLAATSING

V 3 wordt geplaatst volgens het vlamlas-systeem, met koudlijm of met warme bitumen. De onderzijde is afgewerkt naargelang het gebruikte plaatsingssysteem.

KWALITEIT

V 3 wordt gefabriceerd onder **ISO norm 9001 Total Quality System** en is opgenomen als onderlaag in diverse goedkeuringen. Het product voldoet aan de eisen vooropgesteld door BENOR

TECHNISCHE KARAKTERISTIEKEN

Inlage	Versterkt glasvlies
Dikte mm ($\pm 2\%$)	3
Oppervlakte massa	3000 g/m ²
Koude buig (UEATC)	0°C
Trekvastheid * N/5cm (UEATC)	
- Lengte	300
- Breedte	200
Rekbaarheid % (UEATC)	
- Lengte	2
- Breedte	2

* tolerantie volgens de UEATC Richtlijn van januari 1984 voor polymeer bitumineuze membranen

V 3 UITVOERINGEN

V 3 is verkrijgbaar in volgende uitvoeringen:

*T/F: bovenzijde talk/zand
 onderzijde: polypropyleen film*

*T/T: bovenzijde talk/zand
 onderzijde: talk/zand*

*F/T: bovenzijde polypropyleen film
 onderzijde: talk/zand*

*F/F: bovenzijde polypropyleen film
 onderzijde: polypropyleen film*

index
Construction Systems and Products