



VENTI P3 **TECTENE REROOF P®**

Gemodificeerd afdichtingmembraan met ingebouwde spanning & dampdrukverdeling

PRODUKT

VENTI P3 is een gemodificeerd membraan voorzien van een spanning & dampdruk-verdelend systeem en standaard te verkrijgen met een niet geweven spunbond polyester versterkt (gestabiliseerd) door glasvliesdraden (composiet polyester).

AFWERKING

VENTI P3 is afgewerkt met een talk/zandafstrooiing aan de bovenzijde en is voorzien van hitte gevoelige strips aan de onderzijde. Door het vlamlassen van deze strips verkrijgt men partiele hechting aan de ondergrond (40%) De overige 60% zal niet hechten aan de ondergrond en zorgt voor de perfecte verdeling van mogelijke spanningvelden of dampdruk over het ganse dak.

TOEPASSING

VENTI P3 wordt gebruikt in een meerlaags systeem als onderlaag en verleent tegelijkertijd een damp- & spanningsverdelende functie.

Dit membraan is uitermate geschikt als onderlaag op PUR isolatie waardoor de vroeger noodzakelijke (bijkomende) geperforeerde dampdrukverdeler kan worden weggelaten.

PLAATSING

Op beton, poreuze ondergrond of oude dakbedekking wordt er vooraf een bitumineuze primer aangebracht, na volledige droging hiervan, wordt de **VENTI P3** geplaatst volgens de vlamslasmethode. De strips aan de onderzijde zijn voorzien van een flamina- film, deze film is zeer hitte gevoelig en garandeert een partiële hechting aan de ondergrond met weinig vlamwarmte.

TECHNISCHE KARAKTERISTIEKEN

TYPE INLAGE	COMPOSIT PY
Dikte* mm (UEATC ± 2%)	3
Koude buig ** °C (UEATC)	-15
Trekweerstand *** N/5cm (UEATC)	
- Lengte	700
- Breedte	500
Inscheurweerstand N (UEATC)	≥ 180

* tolerantie volgens UEATC norm 1984

** koude buig bij gemineraliseerde membranen wordt gemeten op hun ondervlak

*** tolerantie volgens de UEATC Richtlijn van januari 1984 voor polymeer bitumineuze membranen (UEATC)

index
Construction Systems and Products